

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:

Начальник лаборатории

А.Ф.Шишкин
21.01.2025 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 003/Е-21/01/25 от 21.01.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью «БАРАКАТ». Адрес: 628680, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г.Мегион, ул. Садовая, д.26А, к.89
Наименование объекта испытаний ¹	Щебень гранитный из плотных горных пород смеси фракций 20-40 мм
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью «БАРАКАТ» Адрес: 628680, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Мегион, ул. Садовая, д. 26А, к. 89. Адрес производства: 456800, РОССИЯ, Челябинская область, г. Верх-ний Уфалей, Западная окраина, Гранитный карьер «Цветок Урала»
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 003/Е-21/01/25
Идентификационный номер образца	№ 003/Е-21/01/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Таблица 1 – Гранулометрический состав

Зерновой состав	Размер сит, мм			
	50	40	30	20
частный остаток, % по массе	0	4,7	44,1	47,2
полный остаток, % по массе	0	4,7	48,8	96,0
Требования ГОСТ 8267-93	До 0,5	До 10	От 30 до 60	От 90 до 100

Таблица 2 – Показатели физико-механических свойств

Наименование показателя	Наименование НТД на испытание(раздел, пункт)	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
Влажность, % по массе	ГОСТ 8269.0-97 п 4.7	не нормируется	0,74
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе	ГОСТ 8269.0-97 п 4.7	2 группа от 10 до 15	11,6
Дробимость, потери по массе при испытании в сухом состоянии, %	ГОСТ 8269.0-97 п 4.8	M1200 от12 до 16	13,8
Марка по истираемости, потери по массе, %	ГОСТ 8269.0-97 п 4.10	И1 не более 25	21,6

¹ Информация предоставлена заказчиком

Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Наименование показателя	Наименование НТД на испытание(раздел, пункт)	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
Насыпная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8269.0-97 п 4.17	не нормируется	1,420
Истинная плотность, кг/м ³	ГОСТ 8269.0-97 п 4.15	не нормируется	2,750
Средняя плотность, кг/м ³	ГОСТ 8269.0-97 п 4.16	не нормируется	2,700
Морозостойкость, потери по массе, %	ГОСТ 8269.0-97 п 4.12	F300 не более 5	F300(4,2)
Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	ГОСТ 8269.0-97 п 4.5	не более 2	1,4
Содержание глины в комках, % по массе	ГОСТ 8269.0-97 п 4.6	не более 0,25	0
Содержание зерен слабых пород, % по массе	ГОСТ 8269.0-97 п 4.9	не более 5	1,1
Наличие вредных компонентов и примесей, % потери массы при распаде	ГОСТ 8269.0-97 п 4.23	не более 3	1,8
Сцепление битумного вяжущего с поверхностью щебня	ГОСТ Р 58406.2, Приложение Г	Пленка битумного вяжущего полностью сохраняется на поверхности, но частично отделилась с острых углов и ребер	4 балла

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ